



WS99 中性硅酮胶

产品卖点：高弹耐用、打胶省力、无苯、无甲醛

产品简介

本产品为一种单组分、中性固化、施工便捷的建筑防水密封材料，具有优异的弹性和粘接性，无需底涂即可与大部分建筑材料具有优良的粘接性。

执行标准

JC/T 485-2007 《建筑窗用弹性密封胶》

施工用量

直径约 5mm 粗的胶条，硬支 300ml 一支可以打 15m，软支可以打 25m

包装规格

250ml、300ml、500ml/支



上市公司有保障

应用范围

- 适用于室内外大多数建筑材料，如玻璃、铝型材、不锈钢、陶瓷、釉质瓷面等的防水密封。
- 广泛用于门、窗、集成墙面、护墙板、背景板、吸音板、踢脚线、装饰线条、橱柜、台面等的粘接或填缝密封。

技术参数

产品性状	白/黑/透明膏状物
施工工具	单管胶枪、壁纸刀、美纹纸、刮板、毛刷、刮胶器
表干时间	常温下表干时间 15min

施工要点

- 基层处理
施工表面应干净、坚硬、干燥，无油脂及表面脏污；
- 施胶防护
在施胶部位的两侧粘贴美纹纸进行保护；
- 施胶填嵌
根据所需胶条宽度裁切管嘴，连接在出料口上，密封胶需与缝隙两边均接触良好，以确保密封胶能够充分填满接缝，胶体要高于基材表面，以便后期修饰；
- 修饰收尾



WS99 中性硅酮胶

产品卖点：高弹耐用、打胶省力、无苯、无甲醛

生产日期和批号和颜色

见瓶身喷码

制造商

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

生产商

见合格证

声明

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失的责任。施工请按照说明书的指示进行，有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务人员。

上市公司有保障

用刮板沿一个方向按压胶体排除气泡，将胶面修成平面或弧面，修饰后撕下美纹纸。

●养护

施工完应进行清洁养护工作，一天内即可固化

注意事项

- 使用前应保证密封胶在保质期内，胶嘴割开后请在半小时内使用完，若胶嘴出口胶体变硬，清理掉固化的胶后可继续使用；
- 本产品不能作结构胶使用，不适用于镜子背面粘接；
- 如触及眼睛，应立即用清水冲洗，如有任何不适反应，应马上就医；
- 通风不够或湿度低的环境会减慢固化速度；
- 在已施工过硅酮胶基材表面不宜施胶，需对原有胶体进行清除与打磨。

运输及贮存

- 存放于 27℃ 以下的阴凉干燥处，未启封的产品保质期为 12 个月；
- 本产品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输。运输时应防止雨淋、曝晒、受冻，避免挤压、碰撞，保持包装完好无损。