



臻防霉净尘强力速贴瓷砖胶

产品卖点：加倍防霉、无静电抑尘专利技术、浸水强度高、安全防脱

产品简介

雨虹臻·防霉净尘强力速贴瓷砖胶是以优质水泥为胶凝材料，精致砂为骨料，并添加多种多功能型添加剂配制而成的粉状环保型瓷砖胶。适用于室内铺贴吸水率大于3%的瓷砖，具有粘结强度高、不空鼓、施工方便等特点。

执行标准

GB/T 25181-2019

配比及用量

粉料:水=1: (0.23~0.27)(重量比);

| 瓷砖大小 (cm) | 建议刮板齿深 (mm) | 理论参考用量 (kg/m ²) |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| 15×15 | 6×6 | 3.5 |
| 15×15~ 30×30 | 10×10 | 5.0 |
| > 30×30 | 12×12 | 7.0~10.0 (组合法) |

应用范围

| 室内应用场合 | | | 室外应用场合 | | |
|-----------------------|-------|----------------------|-----------------------|-------|----------------------|
| 基层 | 瓷砖吸水率 | 瓷砖尺寸 | 基层 | 瓷砖吸水率 | 瓷砖尺寸 |
| 稳定基层 如水泥砂浆、混凝土、砖墙等 | > 3% | 单块瓷砖≤ 600mm×600mm | 稳定基层 如水泥砂浆、混凝土、砖墙等 | > 3% | 单块瓷砖≤ 300mm×300mm |

基层处理及要求

- 基层处理：基层应坚实、清洁、无油污、无蜡渍、无混凝土养护剂和其它松散物；基层的平整度<3mm/2m。

施工工艺

- 瓷砖胶配制：加水量见合格证。先将水加入到搅拌桶中，然后在搅拌的同时徐徐将粉料加入，用电动搅拌器搅拌至均匀无结块，放置 3-5 分钟，再次搅拌 15~30 秒即可使用，搅拌好的瓷砖胶需在 2 小时内用完。
- 瓷砖铺贴：用抹刀将瓷砖胶用力薄批于基层之上(这样可以大大提高瓷砖胶与基层的粘结强度)，再厚批一层瓷砖胶.并用合适的齿形抹刀进行瓷砖胶层的梳理，每次批刮面积不大于 1 平方米,然后将瓷砖揉压于基层的瓷砖胶上。在不利气候（如高温、有风等）或基层吸水率较强条件下，应尽快粘贴瓷砖。贴砖前应用手指触摸瓷砖胶层的表面，检查是否已表干，未表



臻防霉净尘强力速贴瓷砖胶

产品卖点：加倍防霉、无静电抑尘专利技术、浸水强度高、安全防脱

颜色

灰色

包装规格

20KG/袋



运输及贮存

- 运输过程中避免雨淋和撞跌，以免破坏包装；
- 需储存在阴凉干燥的仓库内，防止受潮，严禁与水接触；
- 在正常运输贮存条件下，产品贮存期 12 个月。

干可以贴砖，若已表干则需重新批刮。抹刀齿深大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凸凹程度。如瓷砖背纹较深或瓷砖尺寸大于等于 300×300mm 则应该采用组合法进行施工，即在基层上批刮瓷砖胶并梳理，在瓷砖的背面也批刮瓷砖胶，然后将瓷砖贴于梳理过的瓷砖胶层上，并适当揉压的施工工法。

注意事项

- 施工环境温度应为 5°C~35°C；避免在雨水、高温、大风、霜冻等天气施工；
- 贴砖前瓷砖背面脱模剂必须清理干净；
- 砖与砖之间必须留有不小于 2mm 的缝隙；
- 批刮时抹刀与基层的内侧夹角宜为 60 度；
- 铺砖完成后，须待瓷砖胶硬化后方可进行下一步的填缝工序。

生产日期和编号

见合格证

声明

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失的责任。施工请按照说明书的指示进行，有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务人员。